



ТОВ НТП "УКРПРОМЕКСПОРТ"

8, вулиця Гайова, місто Біла Церква, Київська область, 09113, Україна.
Телефон/факс: (+38 0456) 365044, 366272, 361099, 367435, 366413



www.paronit.com
www.ukrpromexport.com

E-mail: info@ukrpromexport.com
manager@ukrpromexport.com






ТКАНИ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 6102-94

Ціни надано станом на: 14 січня 2016 р.

ТИП ТКАНИ	Массовая доля асбеста, %, не менее	Поверх- ностная плотность, г/м2 ± 10-15%	Потеря вещества при прокаливании, %, не более	Прочность ткани По основе / По утку, Н	Номиналь- ная темпера- тура °С	Рекомендуемая область применения	Толщина / Ширина, мм ± 10-15%	ЭСКИЗ	ЦЕНА, UAH M ²
AT-1C UkrLOCK® (C1S)	84,5	1000	29	650/270	130..400	Для изготовления прорезиненных тканей, асботекстолитов, изделий промышленной техники* В качестве теплоизоляционного материала	1,6 / 1550		186,48
AT-1M UkrLOCK® (C1M)	84,5	1000	29	700/300	130..400	Для изготовления прорезиненных тканей, асботекстолитов, изделий промышленной техники* В качестве теплоизоляционного материала	1,6 / 1550		194,16




ТКАНИ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 6102-94

Ціни надано станом на: 14 січня 2016 р.

ТИП ТКАНИ	Массовая доля асбеста, %, не менее	Поверх- ностная плотность, г/м2 ± 10-15%	Потеря вещества при прокаливании, %, не более	Прочность ткани По основе / По утку, Н	Номиналь- ная темпера- тура °С	Рекомендуемая область применения	Толщина / Ширина, мм ± 10-15%	ЭСКИЗ	ЦЕНА, UAH M ²
AT-2 UkrLOCK® (C02)	81,5	1050	32	500/170	130..400	Для изготовления асботекстолитов и изделий промышленной техники. В качестве теплоизоляционного материала	1,7 / 1550		173,76
AT-3 UkrLOCK® (C03)	81,5	1200	32	500/200	130..400	Для изготовления асботекстолитов и изделий промышленной техники. В качестве теплоизоляционного материала	2,5 / 1550		187,44
AT-4 UkrLOCK® (C04)	81,5	1475	32	450/170	130..400	Для изготовления изделий промышленной техники. В качестве теплоизоляционного и прокладочного материала	3,1 / 1550		219,96




ТКАНИ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 6102-94

Ціни надано станом на: 14 січня 2016 р.

ТИП ТКАНИ	Массовая доля асбеста, %, не менее	Поверх- ностная плотность, г/м2 ± 10-15%	Потеря вещества при прокаливании, %, не более	Прочность ткани По основе / По утку, Н	Номиналь- ная темпера- тура °С	Рекомендуемая область применения	Толщина / Ширина, мм ± 10-15%	ЭСКИЗ	ЦЕНА, UAH М²
AT-5 UkrLOCK® (C05)	81,5	1350	32	680/250	130..400	Для изготовления изделий промышленной техники. В качестве теплоизоляционного материала	2,2 / 1550		318,48
AT-6 UkrLOCK® (C06)	95	3200	19	2550/1500	до 100	В качестве диафрагмы при электролизе воды	3,6 / 1550 3,6 / 1820		4125,24
AT-7 UkrLOCK® (C07)	90	1550	23,5	850/600	130..450	В качестве теплоизоляционного и прокладочного материала	2,4 / 1520		427,44




ТКАНИ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 6102-94

Ціни надано станом на: 14 січня 2016 р.

ТИП ТКАНИ	Массовая доля асбеста, %, не менее	Поверх- ностная плотность, г/м2 ± 10-15%	Потеря вещества при прокаливании, %, не более	Прочность ткани По основе / По утку, Н	Номиналь- ная темпера- тура °С	Рекомендуемая область применения	Толщина / Ширина, мм ± 10-15%	ЭСКИЗ	ЦЕНА, UAH M ²
AT-8 UkrLOCK® (C08)	90	2100	23,5	800/1000	130..450	В качестве теплоизоляционного и прокладочного материала	3,3 / 1550		682,20
AT-9 UkrLOCK® (C09)	90	1125	23,5	600/360	130..450	В качестве теплоизоляционного материала	2,0 / 1500		358,68
AT-12 UkrLOCK® (C12)	84,5	1000	29	500/500	130..400	Для изготовления асботекстолитов и специальных изделий	1,6 / 1550		292,20

ТКАНИ АСБЕСТОВЫЕ ГОСТ 6102-94

Ціни надано станом на: 14 січня 2016 р.

ТИП ТКАНИ	Массовая доля асбеста, %, не менее	Поверх- ностная плотность, г/м2 ± 10-15%	Потеря вещества при прокаливании, %, не более	Прочность ткани По основе / По утку, Н	Номиналь- ная темпера- тура °С	Рекомендуемая область применения	Толщина / Ширина, мм ± 10-15%	ЭСКИЗ	ЦЕНА, UAH M ²
AT-13 UkrLOCK® (C13)	81,5	2600	32	650/650	130..400	В качестве теплоизоляционного и прокладочного материала	4,4 / 1550		714,72
AT-16 UkrLOCK® (C16)	95	3200	19	2150/1300	до 100	В качестве диафрагмы при электролизе воды, кроме электролизеров специального назначения	3,6 / 1550 3,6 / 1820		4518,12
AT-19 UkrLOCK® (C19)	81,5	2650	32	950/1100	130..220	Для изготовления компенсирующих прокладок при производстве древесно-стружечных плит	4,0 / 1550 4,0 / 1800		661,92